



Tubo termorretractil de caucho silicona



- Colores standards: gris, negro

Temperatura de contracción	230°C
Temperatura de utilización	-50°C - +200°C
Ratio de contracción	1.7:1
Cambio longitudinal	≤ 5%

Características:

- * Resistencia al aceite y a los productos químicos
- * Flexibilidad a altas y bajas temperaturas sin agrietarse.

Aplicación:

Se utiliza en equipos médicos, electrodomésticos, industria aeroespacial, industria ferroviaria, industria militar, automóvil, piezas electrónicas, transformadores, motores y otros campos que tienen ciertos requisitos en la flexibilidad y la resistencia a la temperatura de los productos.

Medidas en mm.

REF.	ANTES DE CONTRAER		DESPUES DE CONTRAER		EMBALAJE	
	Ø INTERIOR D	ESPEJOR PARED P	Ø INTERIOR d	ESPEJOR PARED p	M/ROLLO	
SR-JS-001	1	0.80±0.15	≤0.6	1.10±0.15	200	
SR-JS-002	2	0.80±0.15	≤1.2	1.10±0.15	200	
SR-JS-003	3	0.80±0.15	≤1.8	1.10±0.15	200	
SR-JS-004	4	0.80±0.15	≤2.5	1.10±0.15	200	
SR-JS-005	5	0.80±0.15	≤3.0	1.10±0.15	100	
SR-JS-006	6	0.80±0.15	≤3.8	1.10±0.15	100	
SR-JS-007	7	0.80±0.15	≤4.0	1.10±0.15	100	
SR-JS-008	8	0.80±0.15	≤4.8	1.10±0.15	100	
SR-JS-009	9	0.80±0.15	≤5.0	1.10±0.15	100	
SR-JS-010	10	1.50±0.15	≤6.5	2.50±0.15	50	
SR-JS-012	12	1.50±0.15	≤7.0	2.50±0.15	50	
SR-JS-015	15	1.50±0.15	≤9.0	2.50±0.15	50	
SR-JS-020	20	1.50±0.15	≤13	2.50±0.15	50	
SR-JS-025	25	1.50±0.15	≤15	2.50±0.15	25	
SR-JS-030	30	1.50±0.15	≤18	2.50±0.15	25	
SR-JS-035	35	1.50±0.15	≤20	2.50±0.15	25	